


RESIST

Emulsion haute résistance. Anti-dérapante.
Propriétés:

Emulsion polyuréthane, auto-brillante. Film à dureté et résistance extrême. Idéal pour les sols soumis à un trafic intense et aux agressions répétées. Facilite le nettoyage et l'entretien. Protège le sol et apporte une brillance intense et durable. Évite les marques et les traces de pas. Résistante au trafic et au lavage. Décapage facile avec Aquagen DC plus.

Mode d'emploi :

UTILISATION MANUELLE. Appliquer 25-30 g/m² de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires. Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. L'application d'une seconde couche en sens perpendiculaire augmente le brillant et la protection du sol. SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.

**Formats ventes :**
 601305
 5 Kg
Propriétés physiques et chimiques:**État physique:** Liquide opaque**Couleur :** Blanc**Odeur:** Caractéristique**Densité:** 1,04+-0,01**pH:**

pH
PURE
8

Attestations :**Applications :****Indiqué pour:**

Sols et surfaces lavables. Bois et liège. Parquet, planchers et sols laminés. Marbre et granito. PVC, caoutchouc et aussi linoléum.

Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose :

Sol dur

25-30 ml/m²

Sol plastique

25-30 ml/m²**Composition qualitative :**

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Solvants. Silicones. Conservateurs. Eau.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.